

Tehničke informacije

FINALPLAST


Završna dekorativna mozaična žbuka



opis proizvoda: Dekorativna žbuka zaglađene strukture izrađena na bazi akrilnih veziva i mramornih granulata. Upotrebljava se za dekorativnu obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina, najčešće podzida. Vodoodbojna je, periva i otporna na UV zrake i atmosferilije.

područje namjene: Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina, najčešće podzida. Primjenjiva je i na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama i sl. Ne primjenjuje se na trajno vlažne podloge, podloge ispod razine zemlje, na podne ili bilo kakve vodoravne površine. Nije prikladan za čiste vapnene i toplinsko izolacijske žbuke.

asortiman proizvoda: Proizvodi se u 12 standardnih nijansi iz Chromos-Svjetlost ton karte, granulacija 1,8 mm. Ostale nijanse na zahtjev kupca.



svojstva proizvoda: Spreman za upotrebu
Laka obradivost
Niska vodoupojnost

sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS): A(c), 40 g/l; maks. 5 g/l (HRN EN ISO 11892-1).

karakteristike proizvoda prema EN 15824:

Propusnost vodene pare	V ₂
Apsorpcija vode	W ₃
Čvrstoća prionjivosti	≥ 0,3 MPa

potrošnja: 4,2 kg/m², potrošnja ovisi o svojstvima podloge, točnu potrošnju potrebno utvrditi izradom referentnog polja na objektu.

Tehničke informacije

FINALPLAST

Završna dekorativna mozaična žbuka



priprema podloge:

Podloga na koju se nanosi žbuka mora biti suha, čvrsta (oslobođena slabovezujućih dijelova) bez masnih mrlja, prašine i drugih nečistoća. Svaku oštećenu i zaprljanu podlogu je potrebno sanirati po pravilima struke. Masne podloge oprati otopinom *Kalijeva sapuna*, a prijava podloge mlazom vode pod pritiskom. Površine zaražene zidnim algama i gljivicama nakon mehaničkog čišćenja tretirati biocidnom otopinom *Algenon*. Nakon svakog vlaženja površine potrebno je osigurati dovoljno vremena za adekvatno sušenje. Nije pogodan za trajno vlažne podloge ili podloge u stalnom kontaktu vodom. Sve podloge prije nanošenja završne dekorativne žbuke obraditi univerzalnim temeljnim premazom *Finalgrund UNI* u nijansi približnoj nijansi žbuke. Manje neravnine otežavaju zaglađivanje završne žbuke zato je priprema podloge izuzetno važna. Oštećene mineralne podloge popraviti i ujednačiti masom za izravnavanje *Finalterm S* te po potrebi armirati *Final staklenom armaturnom mrežicom*.

NIJANSA FINALPLASTA	PREPORUČENA NIJANSA FINALGRUND UNI
01	K33
02	K22
03	B23
04	B31
05	BIJELI
06	H42
09	BIJELI
11	BIJELI
14	B31
19	BIJELI
20	BIJELI
22	B31

uvjeti rada:

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 80 %. Materijal se ne smije nanositi na osunčanim površinama (na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše) i za vjetrovita vremena. Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala. Loši vremenski uvjeti nepovoljno djeluju na kvalitetu završnog izgleda ugrađenog materijala.

priprema materijala:

Materijal promiješati u originalnoj ambalaži spororotirajućom miješalicom. **Obavezna je egalizacija materijala**, odnosno ujednačavanje iste nijanse iz više kanti, gdje postoji mogućnost malog odstupanja od zadanog tona zbog npr. različite šarže. Materijal iz više kanti izmiješati u jednu ujednačenu smjesu potrebnu za određenu površinu. Ukoliko je

Tehničke informacije

FINALPLAST

Završna dekorativna mozaična žbuka



	nužno (iznimno), prilagoditi konzistenciju materijala za obradu maksimalno s 1 % vode, no prekomjerno razrjeđivanje utječe na završni izgled strukture odnosno raspodjele granulata.
aplikacija materijala:	Nanosi se ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna. Odmah nakon nanosa površinu žbuke izravnati i zagladiti nehrđajućom čeličnom gladilicom, tako da nema praznina između zrna i da se postigne ravnomjerna struktura. Zaglađivati u jednom smjeru. Mliječno-bijeli izgled koji se pojavljuje tijekom nanosa nestaje nakon što se žbuka osuši. Redovito čišćenje alata za strukturiranje je neophodno! Na veće površine žbuka se ugrađuje primjenom tehnike "mokro na mokro" kontinuirano bez prekida što se postiže organiziranjem dostatnog broja radnika na skeli. Preveliko razrjeđivanje ili obrada pri jakom vjetru može dovesti do neravnomjerne nijanse ili dojma šarenila te stvaranja mikropukotina. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-Svjetlost.
vrijeme sušenja ugrađenog materijala:	Obvezna je zaštita od kiše 24 h nakon ugradnje završnog sloja.
održavanje fasadnih površina:	Fasadne površine obrađene Finalplastom ne zahtijevaju posebno održavanje. Neprihvaćene nečistoće i prašinu ukloniti otprašivanjem ili laganim mlazom vode. Za redovito održavanje preporučujemo periodičnu zaštitu površine Finalplasta s impregnacijom, <i>Simpra multicontact 1:5</i> .
mjere sigurnosti:	Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove. Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti. Čuvati izvan dohvata djece. Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
transport i skladištenje:	Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 °C do +30 °C. Tijekom transporta proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja.
rok valjanosti:	U neotvorenoj ambalaži 1 godina.
postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.
kontrola kvalitete:	Žbuka je ispitana prema normi EN 15824 (Broj izjave o svojstvima: 04). Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama.
ostale informacije:	Budući da se u proizvodnji Finalplasta koristi prirodni granulirani dobiven isključivo drobljenjem stijena, postoji mogućnost odstupanja u nijansi između pojedinih proizvodnih šarži, zbog čega je neophodna egalizacija materijala. Zbog toga je izrada materijala za strogi nastavak radova praktički nemoguća bez vidljivog spoja. Iz istog razloga Chromos-Svjetlost ne može jamčiti potpunu istovjetnost nijanse proizvodne šarže s oglednim primjerkom prikazanim u ton karti te odstupanja u nijansi ne mogu biti predmet reklamacije.

Tehničke informacije

FINALPLAST

Završna dekorativna mozaična žbuka



opće napomene:

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti nijansu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

kolovoz, 2021.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

