

<b>VRSTA PROIZVODA</b>	HARDLUX RUST BEATER je zračno sušivi antikorozivni premaz odličnih mehaničkih svojstava. HARDLUX RUST BEATER je temeljni i međuslojni premaz koji se može nanositi direktno na hrđu. On veže koroziju, neutralizira ju i zaustavlja daljnje širenje.
<b>ASORTIMAN</b>	HARDLUX RUST BEATER
<b>RAZRJEĐIVAČ</b>	Razrjeđivač za hardlux rust beater
<b>IZGLED PREMAZA</b>	Mat
<b>SUŠENJE</b>	1-2 sata. Slijedeći sloj se može nanositi nakon sat vremena.
<b>SADRŽAJ SUHE TVARI</b>	68±2% (težinski); 51±2% (volumno)
<b>VIZKOZITET</b>	120 – 140 s (DIN 4, 20 °C) prema HRN EN ISO 2431:2012
<b>IZDAŠNOST</b>	10-11 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju uz debljinu filma od 30 µm
<b>PAKIRANJE</b>	0,75 l
<b>GUSTOĆA</b>	1,3 – 1,4 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
<b>HOS VRIJEDNOST</b>	HOS: A(i) 500 g/l; maks.480 g/l
<b>PODRUČJE PRIMJENE</b>	Služi kao antikorozivni BS temeljni premaz za sve vrste metalnih konstrukcija, opreme za industriju i druge metalne opreme koja je djelomično ili trajno izložena vremenskim utjecajima pod normalnim okolnostima. Za završni sloj preporuča se Hardlux metalni efekt lak / Hardlux profesional lak / Hardlux hammerschlag efekt lak / Kemolux BS lak / Kemocel bs lak.
<b>NAČIN NANOŠENJA</b>	Za postizanje najboljeg efekta preporuča se s površine metala ukloniti svu trusnu hrđu, masnoću i vlagu. Premaz nanijeti kistom/valjkom/prskanjem u dva sloja. Temeljito miješati boju prije i tokom upotrebe!
<b>SKLADIŠTENJE</b>	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
<b>ROK VALJANOSTI</b>	5 godina, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!