

Tehničke informacije **MAESTRO PU PRIMER**



Opis

MAESTRO PU PRIMER je brzosušivi jednokomponentni poliuretanski predpremaz za učvršćivanje i povezivanje poroznih i prašnjavih betonskih podloga prije rada sa *Maestro 2K PU ljepljom za parket*.

Područje primjene

Koristi se za učvršćivanje i povezivanje poroznih, prašnjavih i vlažnih betonskih podloga prije rada sa *Maestro 2K PU ljepljom za parket*. Na premazanu površinu može se lijepiti poliuretanskim ljepljom odmah nakon što je predpremaz suh na dodir ili slijedeći dan. Nakon uporabe Maestro PU primera nikako ne koristiti disperzivna ljepila niti mase za izravnjanje.

Asortiman

MAESTRO PU primer

Razrjeđivanje

Maestro PU primer se ne razrjeđuje.

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(h), 750 g/l; maks: 650 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Kompatibilnost

Slijedeći premazi: Maestro 2K PU ljepilo za parket

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite podloga mora biti suha, ravna, glatka te dobro očišćena od masnoće i prašine.

Mjere sigurnosti

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Osposobljavanje

Od **24. kolovoza 2023.** prije industrijske i profesionalne uporabe obavezno je odgovarajuće osposobljavanje.

Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

MAESTRO PU PRIMER

Nanošenje materijala

Nanosu se četkom ili valjkom u jednom sloju.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.

Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate u Maestro sredstvu za pranje.

Uvjeti rada

temperatura zraka: $10\text{ }^{\circ}\text{C} > T < 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

relativna vlažnost: $< 75\%$

temperatura površine: $10\text{ }^{\circ}\text{C} > T < 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Izdašnost

za otprašivanje podloge: $6 - 10\text{ m}^2/\text{l}$ ($0,1 - 0,15\text{ l/m}^2$)

za učvršćivanje podloge: $4 - 5\text{ m}^2/\text{l}$ ($0,2 - 0,25\text{ l/m}^2$)

Sušenje

temperatura površine [$^{\circ}\text{C}$]	suho na dodir [h]	potpuno suho [h]	međupremazni interval [h]
20	6 - 8	12	24

Rok valjanosti

2 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Navedene vrijednosti tehničkih karakteristika odnose se na osnovne proizvode.

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u

MAESTRO PU PRIMER

pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2/1 | 21.04.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

