

Tehničke informacije

MAESTRO 2K PU LAK ZA SPORTSKE DVORANE

– MAT

Bezbojni dvokomponentni lak na bazi poliuretana



opis proizvoda:	MAESTRO LAK ZA SPORTSKE DVORANE MAT – je bezbojni dvokomponentni lak, izrađen na bazi poliuretanskih zveziva u organskom otapalu i specijalnih dodataka.
područje namjene:	Koristi se za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.
asortiman proizvoda:	MAESTRO lak za parket – mat
svojstva proizvoda:	Proizvod je: Izvanrednih mehaničkih osobina Odlikuje se velikom tvrdoćom Dugog je vijeka trajanja Otporan je na habanje i blage kemikalije
razrjeđivač:	Lak se ne razrjeđuje! Ukoliko je potrebno razrjeđivanje prije nanošenja završnog sloja laka koristiti do 10 % Maestro usporivača.
omjer miješanja s kontaktom:	1:1
izgled premaza:	Odlikuje se mat površinom (20 – 40 %) i punoćom filma
izdašnost:	10 m ² /l za jedan sloj
potrošnja:	0,1 l/ m ² za jedan sloj
gustoća:	0,97 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
viskozitet:	25 – 30·s (HRN EN ISO 2431:2019; DIN 4, 20 °C)
sadržaj nehlapivih tvari:	50 – 55 % (HRN EN ISO 3251:2019)
sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):	HOS: A(j), 500 g/l; maks: 499 g/l (HRN EN ISO 11890-1:2008)
uvjeti rada:	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %.
prethodni premaz:	MAESTRO impregnacija
aplikacija materijala:	Prije nanošenja laka za parket, podlogu treba strojno izbrusiti, sa starog parketa skinuti vosak, a stari lak temeljito izbrusiti. Za završno brušenje upotrijebiti brusni papir br.150. Brusnu prašinu odstraniti usisavačem.
	Prije upotrebe svaku komponentu dobro promiješati!
	U čistoj i suhoj posudi zamiješati lak i kontakt u volumnom ili težinskom omjeru 1 : 1, dobro homogenizirati smjesu, pustiti da stoji 15 min, te iznova promiješati prije nanošenja. Pakiranja s preostalim lakom i kontaktom odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu! Otvoreno vrijeme (otvrdnjavanje) smjese je 6 – 8 sati (zato priređivati samo količinu smjese potrebnu za jedan sloj).
	Smjesu nanositi specijalnim valjkom kratkih dlačica, brzo i ravnomjerno. Potrebno je nanositi tri sloja laka, na suhi (vlažnost parketa 8 – 10 %), obrušeni i očišćeni parket. Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa koristi se MAESTRO impregnacija kao osnovni sloj i/ili MAESTRO gel za parket kao međusloj prije završnog sloja laka. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano prebrusiti brusnim papirom br. 150 (ručno brušenje) ili br. 240 – 280 (ručna brusilica), a brusnu prašinu odstraniti usisavačem. Sloj Maestro impregnacije ili Maestro gela se ne brusi.

Tehničke informacije

MAESTRO 2K PU LAK ZA SPORTSKE DVORANE

– MAT

Bezbojni dvokomponentni lak na bazi poliuretana



	<p>Pribor prati isključivo MAESTRO sredstvom za pranje.</p> <p>Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.</p>
sušenje premaza:	<p>Suho na dodir: 1 – 2 sata/ 20 °C uz 65 % rel. vlage i dobru prozračnost.</p> <p>Za brušenje: 24 sata</p> <p>Potpuno: 48 sati</p>
međupremazni interval:	24 sata, kod optimalnih uvjeta rada (18 – 22 °C, relativna vlažnost zraka do 65 %).
sustavi nanošenja:	<p>I Maestro lak za parket 3 x (valjak)</p> <p>II Maestro impregnacija 1 x (valjak) ili 2x (gleter) Maestro lak za parket 2 x (valjak)</p> <p>III Maestro impregnacija 1 x (valjak) ili 2x (gleter) Maestro lak za parket 1 x (valjak) Maestro gel za parket 1 x (gleter) Maestro lak za parket 1 x (valjak)</p> <p>IV Maestro impregnacija 1 x (valjak) ili 2x (gleter) Maestro lak za parket 2 x (valjak) Maestro gel za parket 1 x (gleter) Maestro lak za parket 1 x (valjak)</p>
transport i skladištenje:	Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja.
rok valjanosti:	U neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje.
certifikati:	Za svaku proizvodnu šaržu, dostavlja se odgovarajuća dokumentacija.
postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.
kontrola kvalitete:	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o.
opće napomene:	<p>Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev.</p> <p>listopad, 2021.</p> <p>Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia; Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668</p>