

Typ výrobku	TERMOSTAL 400 je jednozložkový náter na báze špeciálnych pojív, odolný voči teplotám do 400°C. Obsahuje hliníkovú pastu, ktorá dodáva strieborný vzhľad.
Popis	Vyrába sa v striebornom prevedení
Riedenie	Riedidlom pre rýchloschnúce farby
Vzhľad	Lesklý
Doba schnutia	Na prach: 30min, suché na dotyk: 2hod, pri hrúbke suchého filmu 20µm a 20°C
Obsah pevných látok	25 ± 2% objemovo, 30 ± 2% hmotnostne
Viskozita	15 ± 3 sek./ 4mm / 20°C, DIN 53211
Výdatnosť	11-13 m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	0,92 – 0,94 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: B (e), 840g / L (2010); produkt obsahuje: max. 670 g / L
Podklad	Železo, liatina
Použitie	Upravovaný podklad musí byť suchý, bez masnoty, hrdze a nečistôt. Nanáša sa striekaním, na menšie plochy štetcom. Farba sa neriedi. Odporúčame hrúbku suchého filmu 15-20µm, čo zodpovedá 60-80 µm mokrého filmu. Je dôležité vyhnúť sa hrúbke nad 25µm suchého filmu (cca.100µm mokrého filmu), aby nedošlo k popraskaniu.
Skladovanie	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	Odporúčame aplikáciu 1-2 vrstiev v intervale 2 hodín, pri teplote 20°C. 24 hod po aplikácii je povrch dostatočne suchý.
Doba použitia	Min. 18 mesiacov od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

